

TMG 612

TMG 612 可在多種應用中作為高效催化劑。

TMG 612 可應用為油墨、塗料催干劑，與傳統環烷酸鋅相比，具有色澤淺、氣味小、含量高等特點。

TMG 612 也可用於聚氨酯塗料及彈性體作催化劑，和有機錫催化劑相比，TMG 612 在雙組份系統中顯示出較長的可使用時間和較低的催化活性。

TMG 612 建議用有機溶劑稀釋後使用，例如苯、甲苯、乙醇、丁酮等，用量為 0.03-0.2% (金屬對樹脂固體份)。

指標

外觀	無色至淺黃色液體
鋅含量	12±0.2%

儲存

TMG 612 應儲存於乾燥、避光的場所，開啟後請盡快使用，可在原包裝中儲存12個月。

包裝

25/200kg 桶裝

安全建議

有關信息：

- 按化學品運輸規則的分類及標籤
- 儲存和操作時的保護措施
- 事故和著火時的措施
- 毒性和生態效應

都在安全數據表中列出